

Лист технической информации

Aqua-Seal® RoyalMat

Описание	Aqua-Seal RoyalMat представляет собой двухкомпонентный лак на водной основе на базе полиуретана. В продукте использовано специальное сырьё который позволяет сохранять естественный цвет древесины и снижает эффект поджигания. Его ултромаговая оптика далее еще улучшает этот эффект. Этот продукт обладает высокой степенью износостойкости, очень устойчив к химическим веществам и рекомендуется для паркетных полов с высокой нагрузкой. Aqua-Seal RoyalMat по своим основным показателям сравним с нашим опробованным полиуретановым лаком на растворителях UNO. Продукт поставляется в ультра-маговом варианте. Giscode W2/DD+;abz-Nr.157-10-47
Степень глянца	ультра-матовый,
Особые примечания	Для того чтобы снизить эффект бокового склеивания рекомендуем использовать Aqua-Seal Uni-Preimer, Aqua-Seal Uni-Spachtel или Uni QuickPreimer как грунт При использовании грунта поверхность получает более интенсивный оттенок При темных породах древесины использование такой комбинации на подледных слоях лака, может дать нежелательный сероватый оттенок.
Применение	Перед началом работы Aqua-Seal RoyalMat смешивается в соотношении 10:1 с отвердителем непосредственно в комби-упаковке или в ведре для смешивания Berger-Seidle MixBox. Сразу после добавления отвердителя хорошо размешать. Смесь пригодна к использованию в течение двух часов (жизнеспособность), это значит, что смесь, хотя и остается жидкой примерно в течение суток, не должна использоваться по истечении 2-х часов, так как снижается стойкость лакового покрытия. Смешивать столько, сколько необходимо для работы. Смесь выделяет углекислый газ (CO ₂), поэтому, во избежание взрыва, не храните упаковки со смесью герметично закрытыми! Материал наносится валиком/кистью в 3 – 4 слоя. На проблемные породы древесины, такие как бук, клен и ясень, не наносить лак шпателем, а работать валиком!
Специальные рекомендации	В отличие от обычных лаков на основе растворителей с лаками серии Aqua-Seal следует работать насыщенными слоями. Материал не следует слишком тонко раскатывать по поверхности.
Высыхание	Во избежание чрезмерного набухания древесины, мы рекомендуем наносить в сутки валиком только один слой водного лака, чтобы у древесины было достаточно времени отдать взятую воду. Обычно через 3-4 часа лак может шлифоваться и по нему можно осторожно ходить (23°C/50% относительной влажности воздуха). При плохой вентиляции, низкой температуре пола, другой относительной влажности, а также повышенной толщине нанесенного слоя время высыхания может существенно возрастать. Не ранее, чем через 8-10 дней подвергать нагрузке, класть ковры или применять средства по уходу.
Расход	В зависимости от типа поверхности и способа нанесения: 1 слой валиком/кистью: около 100 мл/м²или 10 м³/л
Хранение и транспортировка	Сохраняется в течение минимум 12 месяцев (базовый лак) и минимум 6 месяцев (отвердитель) в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной сухой среде.
Ссылка	Следующие рубрики сборника листов нашей технической информации являются составной частью данного листа технической информации: - общие указания по использованию материалов паркетного лакового покрытия - очистка и уход за лакированными/покрытыми маслом полами - маркировка и техника безопасности (данные по мерам предосторожности)

Sостояние на 02/2011