

Technisches Merkblatt

BergerPrimer E

Описание	2-компонентная грунтовка на основе высококачественных эпоксидных смол. Не содержит растворителей, устойчива к омылению, не теряет объема. Специально разработана для клея BergerBond P1, BergerBond P2 и BergerBond M1. Пригодна как для впитывающих, так и для не впитывающих основ.
Технические данные	Пропорция смешения: 10 : 6 по весу Giscode: RE1 Время обработки/открытой фазы: 20-30 минут Время проведения дальнейших работ: 4 часа Время вентиляции: не существует Пригодность для теплых полов: да При существовании опасности восходящей влаги (капиллярный подъем) можно использовать грунтовку BergerPrimer E в качестве гидроизоляции. Все данные: при условии нормального микроклимата в помещении (+23°C при 50% относительной влажности воздуха). Отклонение от условий нормального микроклимата влечет за собой изменение указанных временных параметров!
Особые примечания	Не наносить BergerPrimer E при температуре ниже +15°C или выше 65% относительной влажности воздуха. В холодное время года рекомендуется перед укладкой клей и паркет акклиматизировать до одинаковой температуры. При замесе больших количеств выделяется тепло в связи с кинетикой реакции.
Применение	Вмешать компонент В в компонент А, гомогенно размешивать минимум в течение 3 минут при помощи подходящего электрического смесителя. При нанесении грунтовки валиком (Berger-Seidle Schaumstoffrolle – валик из паролона) или кистью обращать внимание на равномерное нанесение. При использовании в качестве гидроизоляции грунтовка BergerPrimer E наносится в два слоя. Слои наносятся крест на крест. Каждый слой должен высохнуть и создать закрытую пленку, прежде чем будет наноситься следующий. Последний слой должен быть присыпан песком в еще влажном состоянии, так чтобы создалась хорошая адгезия с последующими слоями шпаклевки или клея.
Расход	В качестве грунтовки - около 300 - 700 г на квадратный метр.
Основа	Основа должна быть чистой (без загрязнений), сухой, прочной, ровной. Соответствие требованиям нормы DIN 18356 «Паркетные работы» должно быть выполнено. BergerPrimer E не может применяться при постоянном подъеме влаги. Может комбинироваться с клеями BergerBond P1, P2, P2S, M1 и M1S.
Хранение / транспортировка	Сохраняется минимум в течение 9 месяцев со дня производства в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной и сухой среде. Беречь от мороза!
Ссылка	Следующие рубрики сборника листов нашей технической информации являются составной частью данного Листка технической информации: - Общие указания по использованию клеевых продуктов - Маркировка и техника безопасности (Листок по безопасности) - Рекомендации по укладке от производителя паркета и действующие нормы

Состояние на 01/2012