

Classic[®] Plus Reaktivvergütung

Описание	Реактивно действующая добавка для LT-Export Extra и наших масел серии Classic-Öle. Расширяет спектр возможностей применения лаков на основе масел и искусственных смол: продукты быстрее готовы для шлифовки, не прилипают к абразивам, приобретают повышенную устойчивость, усиливается их блоковая прочность. Совместима с Classic HardOil и Classic Base Oil: продолжительная открытая фаза, ускоренное отвердевание, улучшенные показатели устойчивости, улучшенная адгезия с лаками при создании лаковой поверхности. Giscode DD1
Степень глянца	Уровень глянца у LT-Export Extra и Classic HardOil с добавлением Classic Plus Reaktivvergütung несколько возрастает по сравнению с уровнем глянца этих продуктов в чистом виде.
Особые примечания	Пропитанные маслом тряпки, пады и другие рабочие инструменты, а также масло/воск в связи с пылью от шлифовки или подобным намочить водой или хранить в закрытом ведре и утилизировать, соблюдая правила пожарной безопасности – опасность самовозгорания. Сам продукт не возгорается. Ознакомьтесь с нашим Листком специальной технической информации № 17!
Применение	- Постоянно и хорошо помешивая добавить в соотношении 1:10 в базовый продукт. Применение идентично применению базового продукта без добавки. Не смешивать продукт в большем объеме, чем может быть нанесен в течение 2-х часов. - При создании нескольких слоев LT-Export Extra или Classic HardOil и при перерыве между слоями более 24 часов обязательна хорошая промежуточная шлифовка. - Очистение валиков при помощи PUR-Verdünnung, другого инструмента - при помощи L91 Cleaner/KH-Verdünnung.
Высыхание	При 23°C/50% относительной влажности воздуха: примерно через 10-12 часов по полу можно осторожно ходить. При плохой вентиляции, низкой температуре, другой относительной влажности, а также повышенной толщине нанесенного слоя время высыхания может существенно возрасти. Не ранее чем через 8-10 дней использовать под нагрузку, класть ковры или применять средства по уходу.
Расход	В зависимости от поверхности и способа нанесения: LT-Export Extra, Classic HardOil: 1 слой валиком/кистью: около 100 мл/м² или 10 м²/л готовой смеси Classic Base Oil: расход, как и у всех масел, определяется свойствами древесины к впитыванию и количеством/размерами щелей, это означает - от 10 до 50 г/м² готовой смеси.
Хранение и транспортировка	Сохраняется в течение минимум 12 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной сухой среде. Открытые емкости плотно закупоривать и максимально быстро использовать, так как материал отвердевает под воздействием влаги, содержащейся в воздухе.
Ссылка	Следующие рубрики сборника листов нашей технической информации являются составной частью данного листа технической информации: - общие указания по использованию материалов паркетного лакового покрытия - очистка и уход за лакированными/покрытыми маслом полами - маркировка и техника безопасности (данные по мерам предосторожности)

Состояние на 12/2008