

Листок технической информации

Pafuki/Pafuki Super

Описание Pafuki и Pafuki Super является светлым, бесцветным продуктом на основе быстро сохнущей нитроцеллюлозной базы для самостоятельного приготовления дерева содержащей замазки или шпаклевки. Pafuki и Pafuki Super Pafuki применяется для заделки углублений или шпаклевки, щелей, трещин и т. п. деревянных покрытий всех видов, например, паркета, деревянного пола мебели и т. д. Giscode – G2.

Применение Pafuki и Pafuki Super готова к применению в густом, жидко образном виде и смешивается до рабочего состояния с древесной мукой от предпоследней шлифовки до получения пригодной к шпаклевке массы. Слишком жидко приготовленная шпаклевочная масса слишком сильно проседает в щелях при высыхании. Щели до максимальной ширины в 2 мм хорошо зашпаклевываются массой. При слишком густом приготовлении массы, иными словами при избыточном добавлении в нее муки, существует опасность, что после высыхания она будет недостаточно прочно связываться с деревом и будет при последующей шлифовке частично вылетать из заделанных щелей.

Следует всегда применять древесную муку именно той породы дерева, которая будет шпаклеваться.

Щели более 2 мм должны перед обработкой быть заполнены опилками. Древесная мука и исправляемая поверхность должны быть очищены от воска и грязи.

Смешанную с древесной мукой пасту следует быстро и по возможности без остатков использовать, так как остатки относительно быстро присыхают.

После необходимого высыхания осуществляется последняя шлифовка. Обработанный нашей шпаклевкой Pafuki и Pafuki Super пол может покрываться всеми нашими лаками.

Для чистки рабочего инструмента могут быть использованы все чистящие средства серии L+V и S.

Высыхание При 23°C/50% относительной влажности воздуха и нормальной шпаклевке плотно уложенного пола, он может шлифоваться через 30-45 минут. При заполнении более крупных щелей или углублений время высыхания до шлифовки возрастает.

Расход В зависимости от покрытия и вида работы:
1 слой шпаклевки: около 50 мл/м² или 20 м²/л.
В зависимости от вида и объема щелей и углублений расход может значительно увеличиваться.

Хранение и транспортировка Сохраняется в течение 12 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в сухой, прохладной среде.

Ссылка Следующие рубрики сборника листов нашей технической информации являются составной частью данного листа технической информации:

- общие указания по использованию материалов паркетного лакового покрытия
- очистка и уход за лакированными/покрытыми маслом полами
- маркировка и техника безопасности (данные по мерам предосторожности)

Состояние на 10/2009